

【特殊(ペースト)塩ビ】

品名	K値	平均重合度	特徴	主な用途
ZEST PQB83 (顆粒品)	58.8	700	低粘度、発泡セル微細、 白度良好	ME壁紙
ZEST PQLT	61.6	800	低粘度、発泡セル微細、 セルパンク性良好	ME壁紙
ZEST PQ92	64.0	900	低粘度、セルパンク性良好	ME壁紙
ZEST P22	67.1	1050	低粘度、発泡性良好、 連続気泡性良好	帆布、手袋、玩具
ZEST PQ130	70.7	1250	ケミカルエンボス性良好、 高強度	CE壁紙
ZEST PQ137	70.7	1250	発泡セル微細・パンク性の両立、 高強度	ME壁紙、CE壁紙、 床材発泡層
ZEST P21	75.1	1550	耐熱性、耐候性、高強度、 貯蔵安定性	汎用、帆布、手袋、玩具
ZEST PQHT	78.1	1800	低粘度、高強度、高透明性	シーリング材
ZEST PQHH	92.3	3600	耐摩耗性、高強度、 耐熱変形性	床材トップ層
ZEST PN900	含ゲル		つや消し性、耐摩耗性	RSベース層、床材トップ層

※ME=メカニカルエンボス、CE=ケミカルエンボス、RS=ロータリースクリーン