

【汎用(サス、ストレート)塩ビ】

品名	K値	平均重合度	特徴	主な用途
ZEST 700L	58.6	690	高流動性、高透明性	硬質板、フィルム、シート、継手、射出用
ZEST 700Z	59.4	720		
ZEST 700G	60.8	770	易流動性	硬質板、フィルム、シート
ZEST 800Y	62.1	820	高透明性	硬質板、継手、射出用
ZEST 800Z	62.1	820	加工性、物性バランス	軟質フィルム、シート
ZEST 1000H	66.1	1000	高見掛け密度、高押出量	パイプ、硬質押出用
ZEST 1000Z	66.1	1000	加工性、物性バランス	一般軟質用、硬質用
ZEST 1000S	66.1	1000	ドライブレンド性、超低フィッシュアイ	軟質用、フィルム、シート
ZEST 1300Z	71.5	1300	加工性、物性バランス	一般軟質用、シート、電線
ZEST 1300SI	71.5	1300	超低フィッシュアイ	軟質用、シート、電線
ZEST 1400Z	73.7	1450	高強度、低フィッシュアイ	軟質用、フィルム、シート
ZEST 1700ZI	77.6	1750	高強度、低フィッシュアイ	軟質用、フィルム・シート
ZEST 2000Z	80.3	2000	高強度、低フィッシュアイ	軟質用、耐熱電線、工業用部品
ZEST 2500Z	84.8	2500		